

חומרי גלם לתעשיית הפיברגלס

נציגות בלעדית של



יצרנית שרפי פוליאסטר



נציגות בלעדית של



שרפי פוליאסטר:
אורתופתליים,
איזופתליים,
ביספנולים, שרפי
אפוקסי, פוליאוריטון,
סיבי ואריגי זכוכית,
גומי לתבניות, שרפי
כיסוי ושאר חומרי עזר



נציגות בלעדית של

PPG



יצרנית סיבי זכוכית



יצרנית שרפי אפוקסי פוליאוריטון וגומי סילקוני

אלמור
פיברגלס

יבוא יצוא 1996 בע"מ

אלמור פיברגלס יבוא יצוא 1996 בע"מ

המדריך לשרפי פוליאסטר 2011

הערות	מקשה - גרם *MEKP	מאיץ - גרם *קובלט 6%	עמידות חומנית °C	צמיגות 25°C סנטיפואז	שימוש	אפיון	פרפין	שם השרף פוליאסטר
כללי	10 - 20	1 - 3	60	450	ללמינטים, שיכוביד, התזה, יציקות עם פילר	אורתופתאלי	מכיל	1010
כללי	10 - 20	1 - 3	60	450	ללמינטים, שיכוביד, התזה, יציקות עם פילר	אורתופתאלי	ללא	1010N
כללי	10 - 20	כולל מאיץ	60	450	ללמינטים, שיכוביד, התזה, יציקות עם פילר	אורתופתאלי מואץ	מכיל	1010A
משטחי שיש, כיורים	10 - 20	1 - 2	75	800	ליציקות עם פילר מיוחד לשיש יצוק	אורתופתאלי	ללא	007
לייצור גיקוזים	10 - 20	1 - 3	60	°C20 - 1000	ללמינטים בהתזה	גליקווי בצבע לבן	ללא	071
יציקות אומנותיות וכפתורים	10 20	0.3 לשכבה עבה 0.8 לשכבה דקה	70	°C20 - 800	מיוחד ליציקות שקופות	אורתו	ללא	D 104
צנרת, מיכלים	10 - 20	1 - 3	95	°C20 - 650	ללמינטים, שיכוביד, ליפוף, להתזה	איזופתאלי עמידות כימית	ללא	538 AOC 737
לייצור גופים אנכיים	10 - 20	1 - 3	64	°C450	ללמינטים, שיכוביד ולהתזה ליפוף	אורתופתאל טקסטורופי	ללא	AOC 596
משטחים וגופים	10 - 20	1 - 3	70	°C20 - 150	מיוחד ל-RTM	אורתופתאלי	ללא	LMR 120

לממלכת אסל

כשכבת הגנה בבניית למינט ו/או יציקה	20	מואץ	75	9000	להברשה על תבנית	גילקוט אורתו שקוף	ללא	G-305
כשכבת הגנה בבניית למינט ו/או יציקה	20	מואץ	90	9000	להברשה על תבנית	גילקוט איזו שקוף	ללא	G-333
כשכבת הגנה בבניית למינט ו/או יציקה	20	מואץ	75	9000	להברשה על מוצר	טופקוט אורתו לבן	מכיל	G-333
גילקוט 333 לבן, הברשה או התזה גילקוט G9 להתזה ולשינוף קל GM-416 לתבניות GIN-413 סניטרי גילקוטים צבעוניים ועוד.....								בנוסף

לממלכת אסל

עמידות כימית	10 - 15	2 - 4 (קובלט 6%) 0 - 4 (DMA 10%)	111	350	לעמידות כימית גבוהה	ויניל אסטר ביספנול A	ללא	F013 AOC
עמידות גבוהה במיוחד	12 - 15	3 - 4 (קובלט 6%) 0 - 6 (DMA 10%)	230	400	כימית וחומנית גבוהה	ויניל אסטר נובלוק	ללא	K 022-c AOC

ויניל אסטר

* עבור 1 ק"ג פוליאסטר



אלמור פיברגלס יבוא יצוא 1996 בע"מ

ת.ד. 667, אזור תעשייה שורק בית שמש, 99106, טלפון: 02-9922201, פקס: 02-9922010, אתר: www.L-Mor.co.il